

Sikalastic® 628 Top MTC



Sikalastic® 628 Top MTC

Membrana de Aplicación Liquida a base de Poliuretano mono-componente de alta elasticidad, con tecnología MTC (Moisture-Triggered Chemistry)

Descripción

Sikalastic® 628 Top es una membrana liquida a base de poliuretano mono-componente, base solvente de aplicación en frío, con alta elasticidad y de curado con la humedad del ambiente. Diseñado bajo la Tecnología MTC que le permite ser expuesto al agua de lluvia después de 10 minutos de aplicado, sin formación de burbujas. Sikalastic® 628 una vez polimerizado forma una membrana elástica, durable, impermeable y continua áreas expuestas en techos y cubiertas.

Usos

- Como "Top Coat" sobre Sikalastic 612 MTC. Ideal como capa superior para sistemas Sikalastic 612/628 Top, como capa final de acabado en color blanco.
 - Impermeabilización de cubiertas planas e inclinadas, tanto en obra nueva como en mantenimiento de estructuras existentes.
 -
- Nota: La capacidad para cubrir fisuras existentes del Sikalastic® -612/628 Top, depende del espesor de capa aplicado. Si existen movimientos o vicios ocultos en la estructura pueden aparecer grietas posteriores a la aplicación del Sikalastic® -612/628 Top, las cuales se deberán tratar con Sikaflex-1a.

Ventajas

- Blanco con estabilidad a rayos UV
- No forma burbujas al contacto con la humedad después de 10 minutos de haber sido aplicado.
- Producto mono-componente de alta elasticidad aplicable en frío.
- Cubre grietas estáticas menores a 0.5 mm ya existentes antes de aplicar el producto.
- Resistente a la intemperie.
- Permeable al vapor de agua.
- Excelente adherencia a diferentes a Sikalastic 612 MTC.
- Resistente a presencia constante de humedad.
- Forma una membrana impermeable sin juntas ni costuras.
- Resistente al tráfico peatonal esporádico.
- Rápido secado y puesta en servicio.

Datos del producto

Color Blanco

Presentación Cubeta de 18.6 kg / 13 L



Datos técnicos

Base química	Poliuretano con tecnología MTC (Moisture-Triggered Chemistry)																								
Densidad	1.42 +/- 0.02 aprox. valores a + 23°C (DIN EN ISO 2811-1)																								
Viscosidad	1,500 a 3,500 cPs (auto-nivelante).																								
Contenido de Sólidos	80 % en peso / 68% en volumen (23°C / 50% h.r.)																								
Tiempo de secado al tacto	3 a 4 hrs. aprox. a 23 °C. Empieza a formar película después de 1 hora de haber sido aplicado dependiendo de la temperatura del ambiente.																								
Tiempo de secado y curado total, puesta en servicio	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el producto aplicado</th></tr><tr><th>Temperatura</th><th>Resiste la lluvia después de</th><th>Listo para tráfico peatonal *</th><th>Curado total</th></tr></thead><tbody><tr><td>+5 °C / 50% h. r.</td><td>4 hrs aprox.</td><td>18 hrs aprox.</td><td>2 días aprox.</td></tr><tr><td>+10 °C / 50% h. r.</td><td>3 hrs aprox.</td><td>12 hrs aprox.</td><td>1 días aprox.</td></tr><tr><td>+20 °C / 50% h. r.</td><td>2 hrs aprox.</td><td>6 hrs aprox.</td><td>18 hrs aprox.</td></tr><tr><td>+30 °C / 50% h. r.</td><td>1 hrs aprox.</td><td>4 hrs aprox.</td><td>12 hrs aprox.</td></tr></tbody></table>	Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el producto aplicado				Temperatura	Resiste la lluvia después de	Listo para tráfico peatonal *	Curado total	+5 °C / 50% h. r.	4 hrs aprox.	18 hrs aprox.	2 días aprox.	+10 °C / 50% h. r.	3 hrs aprox.	12 hrs aprox.	1 días aprox.	+20 °C / 50% h. r.	2 hrs aprox.	6 hrs aprox.	18 hrs aprox.	+30 °C / 50% h. r.	1 hrs aprox.	4 hrs aprox.	12 hrs aprox.
Tiempo que debe transcurrir para poner en servicio el producto aplicado																									
Temperatura	Resiste la lluvia después de	Listo para tráfico peatonal *	Curado total																						
+5 °C / 50% h. r.	4 hrs aprox.	18 hrs aprox.	2 días aprox.																						
+10 °C / 50% h. r.	3 hrs aprox.	12 hrs aprox.	1 días aprox.																						
+20 °C / 50% h. r.	2 hrs aprox.	6 hrs aprox.	18 hrs aprox.																						
+30 °C / 50% h. r.	1 hrs aprox.	4 hrs aprox.	12 hrs aprox.																						

* para tráfico peatonal de inspección y aplicación de la siguiente capa, no para tráfico peatonal permanente.

Nota: Los tiempos son aproximados y pueden verse afectados por los cambios en las condiciones ambientales.

Propiedades físicas y mecánicas Sikalastic 628 Top

Elongación a la ruptura	Mayor 130 % (a 28 días / +23°C) ASTM D-412
Resistencia a la tensión	2.14 N/mm ² (28 días / +23°C) ASTM D-412

Propiedades físicas y mecánicas como sistema Sikalastic 612/628 Top

Elongación a la ruptura	Mayor 180 % (a 28 días / +23°C) ASTM D-412
Resistencia a la tensión	4.05N/mm ² (28 días / +23°C) ASTM D-412

Consumos por sistema de acuerdo al tipo de superficie

1. Sistema de impermeabilización sobre superficies de concreto inclinadas con movimiento. Espesor del sistema en húmedo 2,0 mm para asegurar un espesor en seco de 1,5 a 1,8 mm



1. Capa a aplicar	Producto	Consumo
Primer	1 capa de Sikalastic® 612 diluida con el 15 al 30% de Sika Diluyente 800	0,15 – 0,20 L/m ²
Capa Base para Superficies planas (Pendiente > 4%)	1 capa de Sikalastic® 612	1,0 L/m ² + 2% Extender T
Refuerzo del Sistema	1 m ² de Sika Tela Reforzada / Sika Reemat Premium	1,0 m ² /m ²
Capa Final	1 capa de Sikalastic® 628Top	0,8 L/m ²
Zonas y áreas críticas como: chaflanes, bajantes, cambios de dirección.	Ver inciso 6 que se muestra a continuación	Consultar Dpto. Técnico

2. Sistema de impermeabilización sobre superficies de concreto planas sin movimiento estructural. Espesor del sistema en húmedo 1,5 mm para asegurar un espesor en seco de 1,0 mm

2. Capa a aplicar	Producto	Consumo
Primer	1 capa de Sikalastic® 612 diluida con el 15 al 30% de Sika Diluyente 800	0,15 – 0,20 L/m ²
Capa Base para Superficies planas (pendiente < 4%)	1 capa de Sikalastic® 612	0,7 L/m ²
Refuerzo del Sistema	1 m ² de Sika Tela Reforzada / Sika Reemat Premium	1,0 m ² /m ²
Capa Final	1 capa de Sikalastic® 628Top	0,6 L/m ²
Zonas y áreas críticas como: chaflanes, bajantes, cambios de dirección.	Ver inciso 6 que se muestra a continuación	Consultar Dpto. Técnico

3. Sistema de impermeabilización sobre superficies de concreto planas con movimiento. Espesor del sistema en húmedo 2,0 mm para asegurar un espesor en seco de 1,5 a 1.8 mm

3. Capa a aplicar	Producto	Consumo
Primer	1 capa de Sikalastic® 612 diluida con el 15 al 30% de Sika Diluyente 800	0,15 – 0,20 L/m ²



Capa Base para Superficies planas (pendiente < 4%)	1 capa de Sikalastic® 612	0,7 L/m ²
Refuerzo del Sistema	1 m ² de Sika Tela Reforzada / Sika Reemat Premium	1.0 m ² /m ²
Capa Final	1 capa de Sikalastic® 628Top	0,6 L/m ²
Zonas y áreas críticas como: chaflanes, bajantes, cambios de dirección.	Ver inciso 6 que se muestra a continuación	Consultar Dpto. Técnico

4. Sistemas de impermeabilización sobre superficies aligeradas con vigueta y bovedilla, losa-acero u otras superficies con movimiento estructural. Espesor del sistema en húmedo 2,5 mm para asegurar un espesor en seco de 2,0 mm

4.Capa a aplicar	Producto	Consumo
Primer	1 capa de Sikalastic® 612 diluida con el 15 al 30% de Sika Diluyente 800	0,15 – 0,20 L/m ²
Capa Base para Superficies planas (Pendiente < 4%)	1 capa de Sikalastic® 612	0,8 L/m ²
Capa intermedia	1 capa de Sikalastic® 612	0,8 L/m ²
Refuerzo del Sistema	1 m ² de Sika Tela Reforzada / Sika Reemat Premium	1.0 m ² /m ²
Capa Final	1 capa de Sikalastic® 628Top	0,7 L/m ²
Zonas y áreas críticas como: chaflanes, bajantes, cambios de dirección.	Ver inciso 6 que se muestra a continuación	Consultar Dpto. Técnico

5. Sistemas de impermeabilización sobre techos metálicas. Espesor del sistema en húmedo 1,5 mm para asegurar un espesor en seco de 1,0 a 1,2 mm.

5.Capa a aplicar	Producto	Consumo
Primer (barrera de vapor)	1 capa de Sikalastic® Metal Primer	0,15 – 0,20 L/m ²



Capa Base	1 capa de Sikalastic® 612	0,8 L/m ²
Capa Final	1 capa de Sikalastic® 628Top	0.5 L/m ²
Zonas y áreas críticas como: chaflanes, bajantes, cambios de dirección.	Ver inciso 6 que se muestra a continuación, para este caso hay que usar el Sikalastic Metal Primer como primer.	Consultar Dpto. Técnico

Nota: Para la preparación de la superficie de los techos metálicos y aplicación debe contactar al departamento técnico. Se recomienda aplicar un inhibidor de corrosión después de la limpieza

6. Sistema de impermeabilización para zonas y áreas críticas.

6.Capa a aplicar	Producto	Consumo
Primer	1 capa de Sikalastic® 612 diluida con el 15 al 30% de Sika Diluyente 800	Consultar Dpto. Técnico
Capa Base	1 capa de Sikalastic® 612	1,0 L/m ²
Refuerzo	1 m ² de Sika Tela Reforzada / Sika Reemat Premium	1 m ² /m ²
Capa Final / protección UV	1 capa de Sikalastic® 612 / Sikalastic® 628 Top	0,5 a 1.0 L/m ²

Notas:

Entre mayor sea el espesor de producto aplicado mayor será la capacidad de cubrir fisuras.

La aplicación del producto no debe ser menor a los espesores recomendados para asegurar los espesores mínimos en seco.

Espesores en seco menores al indicado afectará el desempeño del producto.

Estos datos son teóricos, no incluyen material adicional por: porosidad, desnivelación, uniformidad de superficie, ni desperdicios.

La durabilidad estimada para 2.0 mm de espesor en seco aplicado es de 10 a 15 años, requiere mantenimiento cada 5 años dependiendo de las condiciones climatológicas de la zona. Si se requiere mayor durabilidad favor de Consultar con el Departamento Técnico de Sika Mexicana.

Estos consumos son recomendados para obtener el mejor desempeño de los productos.

Calidad del sustrato

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminación como basura, aceites, grasas, capas de materiales no compatibles o mal adheridas que puedan afectar la



adherencia del producto.

El sustrato debe estar sano y con la resistencia máxima de diseño.

Si se tienen dudas de las adherencia del producto sobre el sustrato se recomienda aplicar áreas de prueba de aprox. 1 m² como mínimo.

Preparación de la superficie

El concreto débil debe ser removido y los defectos en la superficie como burbujas o vacíos deben ser expuestos.

Polvo, material suelto o mal adherido debe ser completamente removido de la superficie de trabajo antes de la aplicación del producto, la limpieza debe hacerse preferentemente con brocha o aspiradora.

Juntas en la estructura y grietas mayores a 0.5 mm deberán ser selladas previamente con un sellador elástico de Poliuretano del tipo Sikaflex (consulte al departamento técnico para el tipo de junta o grieta a sellar).

Condiciones de aplicación / limitaciones

Temperatura del sustrato: +10°C min. / +40°C max.

Temperatura ambiente: +10°C min. / +40°C max.

Humedad del sustrato: < 4% pbw contenido de humedad

Método de prueba: Sika-Tramex meter or CM- measurment.

Sin riesgos de humedad de acuerdo a ASTM (Polyethylene-sheet).

Sin agua ni humedad en el sustrato.

Humedad relativa del aire: 80% max., (menor a +20°C: 45% min.)

Punto de condensación: Tener cuidado con la condensación.

El sustrato y la membrana (**Sikalastic®-612**) deben estar mínimo 3°C arriba del punto de condensación para reducir el riesgo de condensación o burbujeo en la capa final de la membrana (**Sikalastic® -628 Top**).

Instrucciones de aplicación

Mezclado

Antes de la aplicación, mezcle el **Sikalastic®-628 Top** durante 3 min. Mínimo o hasta que se logre una mezcla homogénea.

Tener cuidado de no sobre mezclar para evitar la formación de aire.

El **Sikalastic® 628 Top** debe ser mezclado mecánicamente utilizando una mezcladora Eléctrica (300-400 rpm).

Solo se le puede mezclar con el **Sika Diluyente 800 U** cuando se va a usar como primer.

Método de aplicación

Primario:



Aplicar el primario sobre la superficie preparada previamente, la aplicación se debe hacer con rodillo de pelo corto preferentemente resistente a solvente.

Capas:

La aplicación se puede hacer con rodillo de pelo corto resistente a solvente, brocha o equipo airless con una presión de espreado de 200-250 bares, boquillas con una abertura de 0,38 - 0,53 mm (0,021 Pulg) y un ángulo de espreado de 50 - 80°.

Detallado y Refuerzo:

Para el detallado, aplique ½ litro de **Sikalastic®-612** en la zona a reforzar, coloque la tela de refuerzo (**Sika Tela Reforzada** o **Sika Reemat Premium**), embebiéndola en el producto, asegúrese de que no queden burbujas ni arrugas en la tela, si se realizaran traslapes asegurarse de dejar por lo menos 5 cm. de traslape. Una vez que haya quedado la **Sika Tela Reforzada** o **Sika Reemat Premium** totalmente embebida, aplique el restante ½ litro, distribúyalo uniformemente en toda la superficie del refuerzo.

Limpieza de herramientas	Limpie inmediatamente todas las herramientas y el equipo de aplicación con Sika Limpiador inmediatamente después de su utilización. Material Curado o endurecido solo puede ser removido mecánicamente.
--------------------------	--

Pot-life	<p>El Sikalastic® 628 Top está diseñado para tener un rápido secado. El material secará rápidamente (formando una capa superficial) a altas temperaturas combinado con alto porcentaje de humedad en el aire.</p> <p>Una vez que se abran las cubetas del material, este deberá ser aplicado inmediatamente.</p> <p>El material en cubetas abiertas formará una película superficial entre 1 y 2 horas.</p>
----------	--

Tiempo de espera entre capas	Antes de la aplicación de una segunda capa de Sikalastic®-612 u otro Sikalastic 628 Top se debe permitir:	
Condiciones ambientales	Mínimo	Máximo
+5 °C / 50% h. r.	Entre 18 y 24 hrs	Después de 7 días la superficie se tiene que limpiar y hay que volver a aplicar un primer.
+10 °C / 50% h. r.	12 hrs	
+20 °C / 50% h. r.	6 hrs	
+30 °C / 50% h. r.	4 hrs	

Nota: Los tiempos son aproximados y pueden verse afectados por los cambios en las condiciones ambientales.

Almacenamiento	9 meses desde la fecha de producción, debe ser almacenado en su envase original, bien cerrado y sin dañar el sello de la tapa en condiciones secas y a temperaturas entre +5°C y +30°C.
----------------	---

Notas de Aplicación / Limitaciones	No aplique Sikalastic® 628 Top en sustratos que estén húmedos o tengan presencia de vapor de agua.
------------------------------------	---

Sikalastic® 628 Top no está diseñando para estar inmerso en agua.

Antes de aplicar una sobre capa con el **Sikalastic® 628 Top**, la capa anterior deberá haber secado al tacto.



Construcción



En áreas cerradas asegúrese de tener buena ventilación.

Áreas que están permanentemente expuestas a radiación UV pueden ser conservadas con aplicaciones periódicas de **Sikalastic®-628 Top** (cada 5 años). En caso de áreas con permanente presencia de humedad o zonas con climas muy húmedos, con humedad del aire > 80% en combinación con una temperatura del aire de más de 30°C, se deberá emplear el promotor de adherencia **SikaPrimer® MB**.

Para techos metálicos hay que usar como primer el **Sikalastic Metal Primer** y un inhibidor de corrosión después de la limpieza de la superficie.

Medidas de Seguridad y desechos de residuos

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quite inmediatamente la ropa manchada, no dejar secar el producto. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda con prontitud al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico.

Desechar el producto una vez que haya polimerizado en su totalidad ya que de esta manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad del producto.

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonerá al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA
7 4 5 2
[soporte.tecnico@mx.sika.com](mailto:support.tecnico@mx.sika.com)
www.sika.com.mx